

| Codice articolo   | Descrizione  |                        |  |            |     |
|---|--|------------------------|--|------------|-----|
| <b>LASTRE</b>   | <b>Lastre in polietilene espanso</b>   |                        |  |            |     |
| <b>Requisiti qualitativi del prodotto finale</b>  |  |                        |  |            |     |
| Caratteristiche tecniche  | Metodo di prova  | Unità di misura        | Valore nominale                            | Tolleranza |     |
|   |  |                        |  | Min        | Max |
| <b>Spessore</b>   | ISO 1923   | mm                     | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 | -0%        | +8% |
| <b>Larghezza</b>  | ISO 1923   | mm                     | 1200<br>o secondo codice articolo          | -0         | +40 |
| <b>Lunghezza</b>  | ISO 1923   | mm                     | 2000<br>o secondo codice articolo          | -0         | +70 |
| <b>Grammatura base millimetro</b>   | int  | Kg/m <sup>3</sup>      | Low  | 16         | 19  |
|   |  |                        | Medium                                     | 20         | 24  |
|   |  |                        | High                                       | 25         | 28  |
| <b>Altri requisiti qualitativi</b>  |  | <b>Caratteristiche</b> |  |            |     |
| <b>Uniformità di spessore</b>   | E' ammesso massimo 2 mm tra lo spessore minimo e massimo lungo la larghezza e la lunghezza.                              |                        |  |            |     |
| <b>Sezionati</b>  | Minime dimensioni 10 X 10 cm, tolleranza +/- 1 cm.   |                        |  |            |     |
| <b>Quantità per confezione (pz)</b>   | Spessore   | Quantità               | Spessore                                   | Quantità   |     |
|   | 10 mm  | 50 pz                  | 40 mm                                      | 12 pz      |     |
|   | 15 mm  | 30 pz                  | 45 mm                                      | 10 pz      |     |
|   | 20 mm  | 20 pz                  | 50 mm                                      | 10 pz      |     |
|   | 25 mm  | 20 pz                  | 60 mm                                      | 8 pz       |     |
|   | 30 mm  | 16 pz                  | 70 mm                                      | 6 pz       |     |
|   | 35 mm  | 14 pz                  |  |            |     |
| <b>Difetti visibili</b>   | Difetti di aspetto della cella, scollamenti, bolle, forature, bruciature e altre impurità sono ammessi sul 2% dei pezzi. |                        |  |            |     |
| <b>Conformità alle Direttive Comunitarie</b>  |  |                        |  |            |     |
| Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio (e successivi emendamenti).  |  |                        |  |            |     |
| Direttiva 2011/65/CE: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 Giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione della direttiva 2002/95/CE, RoHS). |  |                        |  |            |     |
| Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).                                  |  |                        |  |            |     |
|    |  |                        |  |            |     |