

TERILEX HT 8mm



Caratteristiche di prodotto

Isolante termoacustico composto da espanso a

Prodotto accoppiato sulla parte superiore a speciale film che aumenta la resistenza.

Prodotto che per le sue caratteristiche offre prestazioni per assicurare un isolamento acustico adeguato alla normativa nella maggior parte dei solai.

Settore di impiego:

Pavimento galleggiante per l'isolamento acustico al calpestio dei solai.

Formato Rotoli



- 1,2 m x 40 m (h x L) = m² 48

	di misura	norma di riferimento	VALORE
spessore - sp.	mm	UNI EN 823	8
	MN/m ³	UNI EN 29052-1	38*
riduzione di spessore sotto carico nel tempo	-	UNI EN 12431	<8%
λ	W/mK	UNI EN 12667	0,04
coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore - μ	-	UNI EN 12086	>2000
indice di di livello di rumore da calpestio calcolato - L'n,w	dB	UNI EN 12354-2	56**
indice di di livello di rumore da calpestio in opera - L'n,w	dB	UNI EN ISO 717-2 UNI EN ISO 140-7	56**

*

** Calcoli e collaudi in opera riferiti a solaio in laterocemento 20+4 cm peso 290 Kg/m², strato di livellamento impianti sp. 10 cm peso 300 Kg/m³, massetto sp. 5 cm peso 1800 Kg/m³



Requisiti



Voce di capitolato

Stato resiliente termoacustico composto da espanso modificato a base polietilenica sp. 8 mm avente

resistenza alla compressione C < 8% da posizionare con film marchiato a vista. (Tipo Terilex HT 8 mm).

Terilex

<http://www.proxital.it/it/certificati-dei-materiali/certificati-di-laboratorio-dei-prodotti-per-isolamento-acustico.html>
<http://www.proxital.it/it/collaudi-in-cantiere/index.php>

